

## F priedas. Biokompozitinių plokščių storio išbrinkio po mirkymo vandenyje statistiniai duomenys

Šiame priede pateiktos lentelės, kuriose pateikti biokompozitinių plokščių, suformuotų iš skirtingų frakcijų kanapių spalių užpildo ir skirtingo kiekio kukurūzų krakmolo rišiklio, storio išbrinkio po mirkymo vandenyje statistiniai duomenys.

**F1 lentelė.** Biokompozitinių plokščių storio išbrinkio po mirkymo vandenyje statistiniai duomenys

**Table F1.** Statistical data of swelling in thickness of biocomposite boards

Kanapių spalių frakcija	Žymuo	Krakmolo kiekis, %					
		0	10	20	30	40	50
5/10	$G, \%$	26,81	30,12	32,94	31,68	32,39	31,86
	$S_r, \%$	0,087	0,897	1,40	1,05	1,43	0,845
10/20	$G, \%$	21,54	24,76	24,37	25,16	24,43	25,31
	$S_r, \%$	0,361	1,31	1,33	1,03	0,917	0,372
2,5/20	$G, \%$	28,84	32,15	31,52	31,53	30,40	30,23
	$S_r, \%$	0,649	0,780	1,52	1,24	1,03	4,67
2,5/5	$G, \%$	23,43	23,97	24,35	24,39	26,63	28,21
	$S_r, \%$	1,17	3,64	2,41	2,85	1,76	2,43
Smulkinti spaliai	$G, \%$	9,15	8,92	10,07	10,95	11,53	13,45
	$S_r, \%$	0,632	0,848	2,09	1,32	0,669	0,470