

## G priedas. Skirtingų koncentracijų hidrofobizatoriaus tirpalo poveikio biokompozitinių plokščių trumpalaikėi vandens sugerčiai statistiniai duomenys

Šiame priede pateiktos lentelės, kuriose pateikti biokompozitinių plokščių, suformuotų iš skirtingų frakcijų kanapių spalių užpildo ir skirtingo kiekio kukurūzų krakmolo rišiklio, panaudojus skirtingų koncentracijų hidrofobizatoriaus tirpalus, trumpalaikės vandens sugerties statistiniai duomenys.

**G1 lentelė.** Biokompozitinių plokščių, panaudojus skirtingų koncentracijų hidrofobizatoriaus tirpalus, trumpalaikės vandens sugerties statistiniai duomenys

**Table G1.** Statistical data of impact of hydrophobizer solution on short-term water absorption of biocomposite boards

Kanapių spalių frakcija	Žymuo	Hidrofobizatoriaus tirpalo koncentracija, g/l								
		0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	5,0	10,0	15,0
Smulkinti spaliai	$W_p$ , kg/m <sup>2</sup>	4,92	4,83	4,69	4,42	4,36	4,01	3,55	1,74	1,54
	$S_r$ , kg/m <sup>2</sup>	0,097	0,161	0,172	0,100	0,084	0,173	0,174	0,083	0,083