

H priedas. Skirtingų koncentracijų hidrofobizatoriaus tirpalų poveikio biokompozitinių plokščių storio išbrinkimui po mirkymo vandenyje statistiniai duomenys

Šiame priede pateiktos lentelės, kuriose pateikti biokompozitinių plokščių, suformuotų iš skirtingų frakcijų kanapių spalių užpildo ir skirtingo kiekio kukurūzų krakmolo rišiklio, panaudojus skirtingų koncentracijų hidrofobizatoriaus tirpalus, storio išbrinkimo po mirkymo vandenyje statistiniai duomenys.

H1 lentelė. Biokompozitinių plokščių, panaudojus skirtingų koncentracijų hidrofobizatoriaus tirpalus, storio išbrinkimo po mirkymo vandenyje statistiniai duomenys

Table H1. Statistical data of impact of hydrophobizer solution on swelling in thickness of biocomposite boards

Kanapių spalių frakcija	Žymuo	Hidrofobizuojančio tirpalo koncentracija, g/l								
		0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	5,0	10,0	15,0
Smulkinti spaliai	<i>G</i> , %	8,92	8,65	8,42	8,19	7,36	6,97	6,76	5,91	5,84
	<i>S_r</i> , %	0,165	0,065	0,085	0,135	0,115	0,075	0,125	0,085	0,050