

A priedas. Skaitinės adhezijos reikšmės

A.1 lentelė. Skaitinės adhezijos reikšmės

Table A.1. The values of adhesion

Danga	Bandymų serija	Purškimo srovės, A	Porėtumas, %	Nutraukimo jėga, kN	Adhezija, MPa
Fe-Mn-Cr-Mo	1	320	3,1	13,22	26,99
	2			12,13	24,76
	3			13,32	27,19
	4			13,8	28,16
	5			13,98	28,53
Fe-Mn-Cr-Mo	1	350	1,5	17,79	36,3
	2			17,24	35,18
	3			17,84	36,41
	4			18,98	38,73
	5			16,25	33,16
Fe-Mn-Cr-Mo	1	380	3,1	13,36	27,27
	2			13,99	28,55
	3			14,05	28,67
	4			14,76	29,9
	5			14,65	29,9
Fe-Mn-Cr-Mo-Ni	1	320	3,5	10,12	20,65
	2			11,55	23,57
	3			10,99	22,43
	4			9,58	19,55
	5			9,59	19,57
Fe-Mn-Cr-Mo-Ni	1	350	1,9	13,36	27,26
	2			12,23	24,96
	3			10,78	22,01
	4			10,9	22,24
	5			10,89	22,22
Fe-Mn-Cr-Mo-Ni	1	380	2,3	7,89	16,1
	2			8,75	17,86
	3			7,98	16,29
	4			7,88	16,08
	5			8,15	16,63
Fe-Mn-Cr	1	320	3,0	13,36	27,26
	2			12,23	24,96
	3			10,78	22,01
	4			10,9	22,24
	5			10,89	22,22
Fe-Mn-Cr	1	350	2,7	10,12	20,65
	2			11,55	23,57
	3			10,99	22,43
	4			9,58	19,55
	5			9,59	19,57

Fe-Mn-Cr	1	380	4,5	7,89	16,1
	2			8,75	17,86
	3			7,98	16,29
	4			7,88	16,08
	5			8,15	16,63
Fe-Mn-Cr (22,61% Cr)	1	320	2,7	12,72	25,96
	2			11,08	22,61
	3			13,4	27,35
	4			13,88	28,33
	5			12,58	25,67
Fe-Mn-Cr (22,61 % Cr)	1	350	1,2	18,78	38,33
	2			18,73	38,22
	3			19,02	38,82
	4			17,18	35,06
	5			18,18	37,1
Fe-Mn-Cr (22,61 % Cr)	1	380	3,1	13,5	27,55
	2			13,54	27,63
	3			12,54	25,59
	4			13,24	27,02
	5			13,56	27,67