

C priedas. Trabekulinio modelio statinio tyrimo rezultatų lentelės

1C lentelė. Von Mises įtempiai esant 0,5 mm kortikalinio audinio storiui, MPa

Table 1C. The von Mises stress due to 0.5 mm thickness of cortical shell

BV/TV santykis	Išorinė apkrova, MPa				
	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75
0,10	2,9	6,1	9,3	12,3	15,2
0,20	2,0	4,1	6,1	8,2	10,2
0,35	1,6	3,4	5,0	6,7	8,5

2C lentelė. Von Mises įtempiai esant 0,4 mm kortikalinio audinio storiui, MPa

Table 2C. The von Mises stress due to 0.4 mm thickness of cortical shell

BV/TV santykis	Išorinė apkrova, MPa				
	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75
0,10	3,4	6,7	10,2	14,1	17,0
0,20	2,1	4,2	6,3	8,4	10,5
0,35	1,8	3,5	5,4	7,3	9,1

3C lentelė. Von Mises įtempiai esant 0,2 mm kortikalinio audinio storiui, MPa

Table 3C. The von Mises stress due to 0.2 mm thickness of cortical shell

BV/TV santykis	Išorinė apkrova, MPa				
	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75
0,10	18,9	24,1	31,3	40,0	40,0
0,20	13,3	18,4	23,2	28,1	33,5
0,35	12,1	17,4	21,0	24,5	28,0